

# HOJA DE ESPECIFICACIONES

**PRODUCTO:** VINIL BLANCO DIGIPRO PARA INDIGO V400, TC-338 V-465 90 PFW

**CLAVE:** FL2VBDINAC

**Descripción** Película de vinil blanco flexible con tratamiento químico para impresión digital Índigo. Esta laminado con un adhesivo acrílico permanente sensitivo a la presión y respaldado con un Liner plano polirecubierto ambos lados.

**Usos:** Publicidad de promociones. Uso solamente en Interiores.

**Sistema de Impresión:** Índigo

## MATERIAL CARA

**Tipo:** Película de Vinil (PVC)  
**Color:** Blanco  
**Espesor:** 4 mil.pulg. (102  $\mu$ ) +/- 10%

**Encogimiento:**  
**MD** 0.50 %  
**TD** 0.50 %

## RESPALDO

**Tipo:** Polirecubierto  
**Espesor:** 6.9 mil.pulg. (175  $\mu$ ) +/- 10%

## ADHESIVO

**Tipo:** Permanente  
**Espesor:** 0.7-0.8mil.pulg. +/-0.1 (18-20 $\mu$  +/-3)  
**Temp. Mín. Aplicación:** +10 °C (50 °F)  
**Temp. de servicio:** -40 a +80°C (-40 °F a 176 °F)

**Tack:** 320 gf/cm<sup>2</sup>  
**\*\*Peel Final, adhesión promedio a**  
**Acero Inoxidable:** 53 oz./pulg. (583 N/m)  
**Acrílico:** 71 oz./pulg. (781 N/m)  
**Vidrio:** 53 oz./pulg. (583 N/m)  
**Polipropileno:** 18 oz./pulg. (198 N/m)  
**Cohesión:** 10 hrs.

## METODO DE PRUEBA

ASTM D 3652 (Modificado para uso con productos que no son cintas)  
Contracción aplicada: 24 Horas de tiempo de espera en panel de Aluminio, a 160 °F (71 °C)

ASTM D 3652 (Modificado para uso con productos que no son cintas)

ASTM D 3652 (Modificado para uso con productos que no son cintas)

ASTM D 2979  
ASTM D 903 (Modificado para 72 horas de tiempo de espera)

ASTM D 3654 Método A, con 1hr. de espera, en superficie de 1 in<sup>2</sup>, y 4 lb. de carga, a temperatura ambiente.

\*\* Únicamente como guía, no deben ser utilizados para establecer las especificaciones. Debido a la naturaleza de este producto especial, los datos presentados están basados en 3 o menos corridas de producción.

## SUGERENCIAS DE ALMACENAJE

1 año almacenado a 21 ° C (70 ° F) y 50% humedad relativa.

### Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran esta autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido.