

# HOJA DE ESPECIFICACIONES

**PRODUCTO:** VINIL BLANCO .004" LOW TACK DIGIPRO CON ADH. REMOVIBLE 6240

**CLAVE:** FL2VBLTDRE

**Descripción** Vinil blanco flexible de 3.5 milésimas que provee durabilidad para una fácil instalación y remoción. El adhesivo removible de bajo Tack sensitivo a la presión se une bien a superficies lisas de vidrio no polarizado y a la vez se remueve limpiamente. Una vez aplicado, el adhesivo se adhiere bien en superficie exterior de vidrio en un amplio rango de temperaturas. Respaldado con un Liner de liberación plano polirecubierto de 94 lb. grado premium estable a la humedad. Cuenta con un recubrimiento específicamente diseñado para impresión digital con tintas Índigo HP que asegura una excelente receptividad de las tintas para una calidad de imagen vibrante y nítida. Adecuado para montaje por dentro y fuera de ventanas. Se recomienda barnizar o sobrelaminar para proteger los gráficos de la abrasión.

**Usos:** Publicidad de promociones, gráficos en ventanas y gráficos en refrigeradores. Destinado a ser utilizado en superficies de vidrio, con textura lisa, superficies planas y rígidas. Vida exterior esperada de 1 año.

**Sistema de Impresión:** Offset Digital (Índigo HP).

## MATERIAL CARA

**Tipo:** Película de Vinil (PVC)  
**Color:** Blanco  
**Espesor:** 3.5 mil.pulg. (89  $\mu$ ) +/- 10%

**Encogimiento:**  
**MD** 0.50 %  
**TD** 0.50 %

## RESPALDO

**Tipo:** Polirecubierto  
**Espesor:** 6.9 mil.pulg. (175  $\mu$ ) +/- 10%

## ADHESIVO

**Tipo:** Removible Bajo Tack  
**Espesor:** 0.8-0.9 mil.pulg. +/-0.1 (20-23  $\mu$  +/- 3)  
**Temp. Mín. Aplicación:** +10 °C (50 °F)  
**Temp. De servicio:** -29 a +80°C (-20 °F a 176 °F)  
**Tack:** 70 gf/cm<sup>2</sup>  
**Peel Final, adhesión promedio a Vidrio no polarizado:** 143 N/m (13 oz./pulg.)

## METODO DE PRUEBA

ASTM D 3652 (Modificado para uso con productos que no son cintas)  
Contracción aplicada: 24 horas de tiempo de espera en panel de Aluminio, después 24 horas a 71 °C (160 °F)

ASTM D 3652 (Modificado para uso con productos que no son cintas)  
3) ASTM D 3652 (Modificado para uso con productos que no son cintas)  
ASTM D 2979  
ASTM D 903 (Modificado para 72 horas de tiempo de espera)

## SUGERENCIAS DE ALMACENAJE

1 año almacenado a 21 ° C (70 ° F) y 50% humedad relativa.

### Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A de C.V deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran esta autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido.