

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	VINIL ESTÁTICO TRANSPARENTE 7 MLPG (0.007") (FZ003005)
CLAVE:	FY2VETSOSA
Descripción:	Película de vinil (PVC) Estático Transparente Estándar de 7.09 milésimas de pulgada.
Usos:	Este producto está diseñado para aplicaciones temporales a vidrio.
Sistema de Impresión:	Puede ser impreso con tintas base solvente y U.V. Las diferentes impresoras y tintas pueden afectar los resultados.

MATERIAL CARA

Tipo:	Vinil (PVC, Policloruro de Vinilo)
Color:	Transparente
Partículas de gel visibles:	Sin partículas obvias
Espesor:	7.09 mil.pulg. (180 μ) $\pm$ 0.39 mil.pulg. (10 μ)
Gramaje:	227 g/m ² $\pm$ 10 g/m ²
Elongación al desgarre	
Largo:	150%
Ancho:	140%
Resistencia al desgarre	
Largo:	16 mm/m ²
Ancho:	14 mm/m ²
Encogimiento a lo	
Ancho:	0.8%

RESPALDO

Tipo:	Papel Polirecubierto (1 lado de PE)
Espesor:	6.69 mil.pulg. (170 μ) $\pm$ 0.39 mil.pulg. (10 μ)
Gramaje:	170 g/m ² $\pm$ 5 g/m ²

ADHESIVO

Tipo:	Sin adhesivo, fijación por estática, sobre vidrio únicamente.
Release:	0.1 Newton/centímetro

ALMACENAJE:

Es recomendable almacenarlo a una temperatura de 15 °C a 40 °C y 50% +/- 5% de Humedad.

Símbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de MEXTRAN, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de MEXTRAN. Todos los consumidores de los productos MEXTRAN deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de MEXTRAN está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. **Se sugiere hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.**

BOLETÍN TÉCNICO

BT-1

ORILLAS SIN IMPRESIÓN

CLAVE:

MATERIALES AUTOADHERIBLES PARA IMPRESIÓN

Descripción:

Considerando que la composición química de las tintas generalmente ataca a los Adhesivos Sensitivos a la Presión y en consecuencia pueden afectar su capacidad de adherencia; esto traerá como resultado un posible desprendimiento de las orillas de los gráficos, principalmente.

Por lo anterior, es muy aconsejable dejar un marco sin impresión de al menos 7mm alrededor de las imágenes impresas, evitando imprimir sobre la totalidad del gráfico.

Lo anterior, también se deberá tener muy en cuenta cuando se planea almacenar gráficos terminados por algún periodo de tiempo, especialmente si estarán apilados en hojas.

El marco sin impresión, también ayudará a prevenir de un probable encogimiento natural del material.



Usos:



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de MEXTRAN, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de MEXTRAN. Todos los consumidores de los productos MEXTRAN deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de MEXTRAN está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. **Se sugiere hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.**