

HOJA DE ESPECIFICACIONES

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUCTO: | COUCHE SATIN 80/85 GR. ALTO TACK (07589) SEGURIDAD |
| CLAVE: | RI1CSC80HT |
| Descripción | Papel blanco estucado, superficie semi-brillante, libre de madera. Estampado al dorso. Posee un adhesivo acrílico permanente de excelente adhesión en una amplia variedad de sustratos, incluyendo los no polares, tales como el Polietileno y el Polipropileno (PE y PP). |
| Usos: | Etiquetas autoadheribles para las artes gráficas que requieran alto grado de adhesión, tack inicial alto y buen desempeño en diferentes sustratos. |
| Sistema de Impresión: | Adecuado para todas las tecnologías de impresión. |

MATERIAL CARA

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Tipo: | Papel estucado |
| Color: | Blanco |
| Gramaje (ISO-536): | 80 g/m ² +/- 10% |
| Espesor (ISO 534-80): | 2.56 mil.pulg. (65 μ) +/- 10% |

RESPALDO

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Tipo: | 1 cara kraft siliconado. |
| Color: | Blanco |
| Gramaje (ISO 536): | 85 g/m ² +/- 10% |
| Espesor (ISO 534): | 3.35 mil.pulg. (85 μ) +/- 10% |
| Transparencia (DIN 53 147-64): | N/A % |

ADHESIVO

| | |
|------------------------|----------------------|
| Referencia: | AP 1009 |
| Tipo: | Acrílico Permanente. |
| Temp. Mín. Aplicación: | +5 °C |
| Temp. De servicio: | -40 a +100°C |
| Cohesión: | Media |
| Tack: | Bueno |
| Adhesión final: | Desgarra |

ALMACENAJE

3 años, aplicable solo al material entregado por MEXTRAN que no ha sufrido más transformaciones, y se encuentra almacenado a una temperatura de 22 °C +/- 2 °C y 50% +/- 5% de Humedad Relativa. El área de almacenaje debe estar seca y limpia. Mantenga el material en el empaque original cuando no esté en uso a fin de protegerlo del polvo y la contaminación. No exponer a la luz directa del sol ni a fuentes de calor.

Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A de C.V deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran esta autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido.