

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO: POLIESTER TRANSP. BTE. 1 MLPG (4-0591) DRY EREASE

CLAVE: RI2PTB01AC

Descripción: Película de poliéster transparente brillante de 1.0 mil.pulg. para sobrelaminación. La cara de la película tiene un recubrimiento de borrado en seco para dar capacidades de ultra borrado en seco a un más largo plazo, es compatible con la mayoría de los tipos de marcadores de borrado en seco. Laminada con un adhesivo acrílico permanente. Soportado con un liner de papel Blanqueado siliconado, con una vida al exterior de 1 año (ASTM G53).

Usos: Hacer que cualquier letrero impreso sea para borrado en seco, sobrelaminación brillante para proteger imágenes impresas. Sobrelaminación de borrado en seco con capacidades a más largo plazo. Tableros de Menú y presentaciones de negocios.

Sistema de Impresión: No imprimible, únicamente para sobrelaminación.

MATERIAL CARA

Tipo: Película de poliester
Color: Transparente brillante
Espesor: 1.0 mil.pulg.

METODO DE PRUEBA

RESPALDO

Tipo: Papel siliconado.
Color: Blanco
Gramaje: 126.7 g/m²

ADHESIVO

Referencia: 07
Tipo: Acrílico Permanente base solvente
Temp. Mín. Aplicación: 10 °C (50 °F)
Temp. de servicio: -40 °C a +82.22 °C (-40 °F a +180 °F)
Valores de Adhesión objetivo
A 15 min: 8.34 N (30 ozf.) PSTC-1, 180° Peel a 12 pulg/min
A 24 hrs.: 11.12 N (40 ozf.) 22.78 °C (73 °F), en Acero
Inoxidable

RESISTENCIA QUÍMICA

Detergente: Ningún efecto (24 hrs.)
Gasolina: Ningún efecto (1 hora)
10% HCl: Ningún efecto (10 min)
10% Hidróxido de Amonio: Ningún efecto (10 min)
Agua destilada: Ningún efecto (24 hrs.)
Anticongelante: Ningún efecto (24 hrs.)
Aceite de Motor SAE 20: Ningún efecto (24 hrs.)

Simbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2005.



ALMACENAJE

2 años almacenado a 22.78 °C (73 °F) y 50% Humedad Relativa.

Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran esta autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido.