



HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO: 09958 SLIDE & TACK VINIL CAST BCO IMP. DIGITAL, REPOSICIONABLE

CLAVE: RI2VB050ST

Descripción: Película de Vinil (PVC) Fundido Blanco Brillante. Laminada con adhesivo permanente

reposicionable base solvente, con bajo Tack inicial y un alto valor de Adhesión Final, tiene buena resistencia al agua; de alta adhesión en una amplia variedad de sustratos* con curvas complejas de 3 dimensiones tales como el vidrio, ABS, PS, PVC; no apto para superficies no polares (como PE y PP); la pigmentación gris del adhesivo le da al material excelentes resultados de cobertura Blockout; ideal para rotulación integral de coches. Alta capacidad de deslizamiento en las superficies sobre las que se aplica este producto, sin

crear problema alguno de pegajosidad o remoción.

*Los valores de Tack y adhesión son únicamente indicativos; los sustratos y la

compatibilidad de la aplicación siempre deben ser probados.

Usos: Aplicaciones de Rotulación integral de vehículos, de Gráficos promocionales y publicitarias

(gráficos en ventanas, carteles, vallas y señalamientos) tanto para interior y/o exterior. Debido a la particular formulación del Adhesivo, para alcanzar el mejor funcionamiento es necesario esperar 72 horas. Durabilidad al exterior en exposición vertical de HASTA 10

AÑOS.

Sistema de Impresión: Inyección de tinta de Gran Formato Digital con UV, base solvente, eco-solventes y Látex.

Siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las

impresoras y las tintas antes de su uso.

MATERIAL CARA METODO DE PRUEBA

Tipo: Película de Vinil CAST (PVC, Policloruro de Vinilo) flexible

Color: Blanco, Brillante.

Gramaje: $70 \text{ g/m}^2 + /- 10\%$ ISO-536 Espesor: $1.97 \text{ mil.pulg.} (50 \text{ }\mu) + /- 10\%$ ISO 534-80

RESPALDO

Tipo: Papel-deslizable Kraft 2 caras recubiertas de PE

Color: Blanco, con relieves para flujo de aire.

Gramaje: $160 \text{ g/m}^2 + /- 10\%$ PP-032 - ISO 536

Espesor: 7.68 mil.pulg. (195 u) +/- 10% ISO 534

Transparencia: N/A % DIN 53 147-64

ADHESIVO

Referencia: AP921

Tipo: Permanente Reposicionable GRIS

Temp. Mín. Aplicación: +10 °C

Temp. de servicio: -20 °C hasta 120°C

Tack: 2 Newton/pulgada² (0.45 libra-fuerza/pulgada²) Adhesión final: 14 Newton/pulgada (3.15 libra-fuerza/pulgada)

Flamabilidad: Autoextinguible

ALMACENAJE:

Es recomendable almacenarlo a una temperatura de 22 °C +/- 2 °C y 50% +/- 5% de Humedad Relativa. El área de almacenamiento debe estar seca y limpia. Mantener el material en el empaque original cuando no esté en uso a fin de protegerlo del polvo y la contaminación. No exponer a la luz directa del sol ni a fuentes de calor.

ISO-3795

Símbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto