

HOJA DE ESPECIFICACIONES

| | |
|-----------------------|---|
| PRODUCTO: | VINIL BLANCO BTE RI143 RESP.120 GRS. (7132) |
| CLAVE: | RI2VB143AC |
| Descripción: | Película de Vinil (PVC Plastificado) Blanco Brillante, con buena flexibilidad y conformidad en superficies curvas. Laminado con adhesivo acrílico permanente con alta claridad y muy alta cohesión. Diseñado para una gran variedad de sustratos, tales como vidrio, ABS, PS, PVC, excepto en superficies no polares como el Polietileno y el Polipropileno (PE y PP). |
| Usos: | Gráficos, publicidad de promociones en interiores y exteriores y comunicación visual promocional. Con durabilidad de 3 años. |
| Sistema de Impresión: | Imprimible en Inyección Digital de tintas base solvente, Letterpress UV, Serigrafía UV, Rotograbado y Flexografía. |

MATERIAL CARA

| | |
|----------|---|
| Tipo: | Película de Vinil (PVC, Policloruro de Vinilo) plastificada flexible. |
| Color: | Blanco, Brillante. |
| Gramaje: | 110 g/m ² +/- 10% |
| Espesor: | 3.15 mil.pulg. (80 μ) +/- 10% |

METODO DE PRUEBA

| |
|------------|
| ISO-536 |
| ISO 534-80 |

RESPALDO

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Tipo: | Kraft 1 cara siliconada |
| Color: | Blanco con logotipo gris |
| Gramaje: | 120 g/m ² +/- 10% |
| Espesor: | 5.24 mil.pulg. (133 μ) +/- 10% |
| Transparencia: | N/A % |

| |
|----------------|
| PP-032-ISO-536 |
| ISO 534 |
| DIN 53 147-64 |

ADHESIVO

| | |
|------------------------|---|
| Referencia: | AP 900 |
| Tipo: | Acrílico Permanente. |
| Temp. Mín. Aplicación: | +10 °C |
| Temp. de servicio: | -30 a 120°C |
| Cohesión: | Muy Alta |
| Tack: | 6 N/in ² (1.35 lbf/in ²) |
| Adhesión final: | 9 N/in (2.02 lbf/in) |

ALMACENAJE:

3 años, aplicable solo al material entregado por Mextran que no ha sufrido mas transformaciones, y se encuentra almacenado a una temperatura de 22 °C +/- 2 °C y 50% +/- 5% de Humedad Relativa. El área de almacenaje debe estar seca y limpia. Mantenga el material en el empaque original cuando no este en uso a fin de protegerlo del polvo y la contaminación. No exponer a la luz directa del sol ni a fuentes de calor.

Simbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A de C.V deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran esta autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido.