

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	VINILO ESMERILADO MATE DUSTED; POLIMERIC; AIR FLOW. (Código 4-GL3C-06237)	
CLAVE:	RI2VEFMTAC	
Descripción:	Película de Vinil Esmerilado Autoadherible (PVC Polimérico) Transparente Mate, con buena flexibilidad y conformidad en superficies curvas. Adhesivo acrílico permanente base Solvente, con alta cohesión. Diseñado para una gran variedad de sustratos, tales como Vidrio, ABS, PS y PVC, excepto en superficies no polares como el Polietileno y el Polipropileno (PE y PP).	
Usos:	Producto para gráficos en vidrio efecto esmerilado o grabado transparente mate. Un patrón especial en el recubrimiento de adhesivo permite que el aire atrapado se elimine fácilmente a través de los canales especiales, asegurando aplicaciones rápidas y precisas libres de problemas. El uso de agua no se recomienda. El material permite una remoción limpia del vidrio al final de la vida útil del gráfico. Durabilidad de 5 años en aplicaciones de vidrio esmerilado transparente mate al exterior.	
Sistema de Impresión:	Material para Plotter de recorte. No imprimible.	
MATERIAL CARA	METODO DE PRUEBA	
Tipo de Frontal:	Película de Vinil (PVC, Policloruro de Vinilo) polimérico	
Color:	Transparente, Mate Esmerilado.	
Gramaje:	110 g/m ² ± 10%	ISO-536
Espesor:	3.15 mil.pulg. ± 10% (80µ ± 10%)	ISO 534-80
RESPALDO		
Tipo de Respaldo:	Papel Kraft recubierto de Polietileno con Relieve	
Color:	Blanco	
Gramaje:	160 g/m ² ± 10%	PP-032 – ISO 536
Espesor:	7.48 mil.pulg. ± 10% (190µ ± 10%)	ISO 534
Transparencia:	N/A%	DIN 53 147-64
ADHESIVO		
Referencia:	ASP26 con respaldo de flujo de aire	
Tipo de Adhesivo:	Acrílico Permanente	
Temp. Mín. Aplicación:	+10 °C	
Temp. de servicio:	-20 a 130°C	
Cohesión:	Alta	
Tack:	Medio N/in ²	FINAT FTM9
Adhesión final:	Alta N/in	FINAT FTM2

ALMACENAJE:

Es recomendable ser utilizado dentro de los 24 primeros meses y su almacenamiento debe ser a una temperatura de 22 °C +/- 2 °C y 50% +/- 5% de Humedad Relativa. El área de almacenamiento debe estar seca y limpia. Mantener el material en el empaque original cuando no esté en uso a fin de protegerlo del polvo y la contaminación. No exponer a la luz directa del sol ni a fuentes de calor.

Símbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. **Se sugiere hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.**