

# HOJA DE ESPECIFICACIONES

<b>PRODUCTO:</b>	<b>VINIL MATE PARA ROTULACIÓN ADH. PERMANENTE (SERIE M)</b>
<b>CLAVE:</b>	<b>RI2VMXXXAC (25 COLORES DISPONIBLES)</b>
<b>Descripción</b>	Vinilo Flexible monomérico adecuado para aplicaciones exteriores e interiores de mediano plazo (3 años). Laminado con adhesivo acrílico semipermanente con excelente resistencia al agua. Resiste los rayos UV, Agua de mar, aceites, hidrocarburos y gasolina.
<b>Usos:</b>	Rotulación de vinil por recorte.
<b>Sistema de Impresión:</b>	Material diseñado para plotter de recorte.

## MATERIAL CARA

<b>Tipo:</b>	Vinilo Flexible monomérico mate
<b>Color:</b>	Varios
<b>Gramaje:</b>	95 g/m <sup>2</sup>
<b>Espesor:</b>	2.8 mil.pulg. (70 micras)
<b>Encogimiento:</b>	<1%

## RESPALDO

<b>Tipo:</b>	Clay 1 cara siliconada
<b>Color:</b>	Blanco
<b>Gramaje:</b>	120 g/m <sup>2</sup>
<b>Espesor:</b>	4.3 mil.pulg. (108 micras)

## ADHESIVO

<b>Tipo:</b>	Acrílico semipermanente.
<b>Temp. Mín. Aplicación</b>	+10°C
<b>Temp. De servicio</b>	-40°C a 100°C
<b>Cohesión</b>	Muy Alta
<b>Tack</b>	Medio
<b>Adhesión final</b>	Alta

## RESISTENCIA QUÍMICA

<b>Detergente</b>	Ningún efecto (24 hrs)
<b>Gasolina</b>	Ningún efecto (1 hora)
<b>SAE20 motor OIL</b>	Ningún efecto (24 hrs)
<b>HCL 10%</b>	Ningún efecto (10 minutos)
<b>NH4OH 10%</b>	Ningún efecto (10 minutos)

## ALMACENAJE

1 año a 22°C y 50% Humedad Relativa.

### Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A de C.V deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran esta autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido.