

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	VINIL BCO BTE 100MIC LINER 140GR (SNV002)
CLAVE:	GLOSSY SH2VB104AC
Descripción:	Película de Vinil Monomérico calandrado de Alto Grado autoadherible Blanco Brillante laminado con un adhesivo transparente, Permanente, de Alto Grado, sensitivo a la presión, buena relación de desempeño y excelente manejo y capacidad de impresión en impresoras seleccionadas absorción de tinta, con buena estabilidad; soportado con un papel de pasta de madera de una cara Polietinada.
Usos:	Diseñado para satisfacer una variedad de necesidades de gráficos a mediano plazo. Está diseñado para uso en superficies planas o con curva simple. Gráficos de publicidad en Exterior e Interior. Publicidad en carrocerías de autobuses. Publicidad en carrocería del metro. Durabilidad de 3 años en exterior.
Sistema de Impresión:	Impresión Digital con tintas base solvente, eco solvente, UV y Látex.

MATERIAL CARA

Tipo de Frontal:	Película de vinil (PVC, Policloruro de Vinilo)
Color:	Blanco Brillante.
Espesor:	3.94 mil.pulg. $\pm$ 0.4 mil.pulg. ($100 \mu \pm 10 \mu$)
Encogimiento:	≤ 0.8 mm por lado
Resistencia a la Tensión:	≥ 50 N/in

MÉTODO DE PRUEBA

GB/T6672-2001
 FINAT-14; en
 panel de Aluminio al
 que se le ha aplicado una
 muestra, 72 hrs. después
 de la aplicación el panel
 es expuesto por 48 hrs. a
 70 °C, después de lo cual
 se mide el encogimiento.

RESPALDO

Tipo de Respaldo:	Papel Bond con 1 cara Policubierta
Color:	Blanco
Gramaje:	$140 \text{ g/m}^2 \pm 5 \text{ g/m}^2$
Espesor:	6.3 mil.pulg. (160μ)

GB/T6672-2001

ADHESIVO

Tipo de Adhesivo:	Acrílico
Temp. Mín. Aplicación:	3 °C a 38 °C
Temp. De servicio:	-20 °C a 60°C
Adhesión final:	400 N/m (en acero inoxidable)

En Acero Inoxidable.

RESISTENCIA QUÍMICA

Resistente a la mayoría aceites a base de petróleo, grasas y solventes alifáticos. Resistente a la mayoría de ácidos y álcalis.

ALMACENAJE:

Es recomendable ser utilizado dentro de los 8 primeros meses y su almacenamiento debe ser a 24 °C y 50 a 60% de humedad relativa.

Símbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. Siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.