Abedules 105, Col. Sta. Ma. Insurgentes
Cd. de México, 06430
Tels.: (55) 5541-0494 y 0432
www.mextran.com.mx

mextran
Nuestro rollo es que te vean

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	**PVC ESPUMADO 3 MM 1.22X2.44 (0.55) PROTECCIÓN 1 LADO PET**
CLAVE:	**XI8FFOB3SA**
Descripción:	Hojas de PVC espumado.
Usos:	Es un excelente sustrato para puntos de venta y señalamientos. Es el sustrato de elección para la impresión en serigrafía y la impresión digital. Tiene una variedad de aplicaciones en el rotulado y las artes gráficas.
Sistema de Impresión:	Impresión digital (cama plana) y serigrafía.

MATERIAL CARA		MÉTODO DE PRUEBA
Tipo:	PVC (Policloruro de Vinilo) espumado	
Color:	Blanco.	
Espesor:	3 mm	
Tasa de variación dimensional en calentamiento:	+2%	

PROPIEDADES TÍPICAS		
Densidad Aparente:	0.55 g/cm^3	
Absorción de Agua:	≤ 1%	
Dureza Shore D:	20 hasta 30 D	En forma de D
Elongación a la rotura:	15 hasta 20%	
Resistencia a la Tensión:	12 hasta 20 Mega Pascales	
Resistencia al impacto:	8 hasta 15 KiloJoules/metro^2	
Punto de reblandecimiento Vicar:	73 hasta 76°C	
Resistencia a la Flexión:	12 hasta 18 Mega Pascales	
Módulo de elasticidad en Flexión estática:	800 hasta 900 Mega Pascales	
Propiedades de resistencia al fuego:	El tiempo de autoextinción es de menos de 5 segundos	

Simbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.

Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. **Se sugiere hacer pruebas de compatibilidad entre material, equipo de impresión y tintas, antes de su uso.**