

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	VINIL CAMBIO DE COLOR BLANCO A AZUL Y BLANCO A MORADO	
CLAVE:	ZD2VCTBCAC, ZD2VCTPCAC	
Descripción:	Películas de vinil. Con adhesivo base solvente sensible a la presión, cambia de color al encontrarse en una temperatura por debajo de 15°C, con respaldo de papel. 2 diseños.	
Usos:	Promocionales en cilindros, tazas, vasos, etc.	
Sistema de Impresión:	No es imprimible. El material está diseñado para corte.	
MATERIAL CARA		MÉTODO DE PRUEBA
Tipo:	Película de Polivinilo de cloro (PVC)	
Color:	Varios.	
Espesor:	3.54 mil.pulg. (90 micras) +/- 0.2 mil.pulg. (5 micras)	
RESPALDO		
Tipo:	Papel polietinado ambas caras.	
Espesor:	6.3 mil.pulg. (160 micras) +/- 0.39 mil.pulg. (10 micras)	
Gramaje:	140 g/m ² +/- 5 g/m ²	
Reléase:	10 gf/pulgada hasta 20 gf/pulgada	GB2792, pegado sobre placa de acero, a 180°, bajo temperatura de 25 °C y 65% de humedad relativa.
ADHESIVO		
Tipo:	Acrílico Permanente.	
Espesor:	1.3 mil.pulg. (32 micras) +/- 0.08 mil.pulg. (2 micras)	
Temp. Mín. Aplicación	+10 °C hasta +50 °C	
Temp. De servicio:	-20 °C hasta +80 °C	
Tack:	No. #7	GB4852, bajo temperatura de 25 °C y 65 de humedad relativa.
Adhesión final (Peel):	> 2 Kgf/pulgada (19.61 Newton/pulgada)	GB2792, pegado sobre placa de acero, a 180°, con tiempo de reposo de 20 minutos, bajo temperatura de 25 °C y 65% de humedad relativa.
Cohesión (Shear):	≥ 8 horas	GB4851, pegado sobre placa de acero, colgando un peso de 1 Kg., bajo temperatura de 25 °C y 65% de humedad relativa

Símbolo de identificación de resina plástica base conforme a la norma mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. **Se sugiere hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.**