

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	VINIL CROMO PLATA BRILLANTE, ORO BRILLANTE, ORO ROSA BRILLANTE, ARCOIRIS BRILLANTE.	
CLAVE:	ZD2VGCPLAC, ZD2VGCORAC, ZD2VGCRCGAC, ZD2VGCRAAC.	
Descripción:	Película de vinil acabado Cromo recubierto con un adhesivo base solvente sensible a la presión. Respaldo de papel polietinado. 4 modelos.	
Usos:	Promocionales, ideal para calcomanías o stickers, laminados decorativos, para punto de venta, etc. Durabilidad 12 a 36 meses en interiores y 12 meses en exteriores.	
Sistema de Impresión:	No es imprimible. El material está diseñado para corte.	
MATERIAL CARA		MÉTODO DE PRUEBA
Tipo:	Película de Polivinilo de cloro (PVC)	
Color:	Varios.	
Acabado:	Brillante	
Espesor:	3.54 mil.pulg. (90 micras) +/- 0.39 mil.pulg. (10 micras)	
RESPALDO		
Tipo:	Papel polietinado ambas caras.	
Espesor:	5.91 mil.pulg. (150 micras) +/- 0.39 mil.pulg. (10 micras)	
Gramaje:	140 g/m ² +/- 5 g/m ²	
Release:	15 gf/pulgada hasta 45 gf/pulgada	GB2792, pegado sobre placa de acero, a 180°, bajo temperatura de 25 °C y 65% de humedad relativa
ADHESIVO		
Tipo:	Acrílico Permanente.	
Espesor:	1.02 mil.pulg. (26 micras) +/- 0.08 mil.pulg. (2 micras)	
Temp. Mín. Aplicación	+10 °C hasta +50 °C	
Temp. De servicio	-20 °C hasta +80 °C	
Tack	No.#5	GB4852, a 20 minutos bajo temperatura de 25 °C y 65% de humedad relativa
Adhesión final (Peel):	0.8 hasta 1.6 Kgf/pulgada (7.85 Newton/pulgada hasta 15.69 Newton/pulgada)	GB2792, pegado sobre placa de acero, a 180°, con tiempo de reposo de 20 minutos, bajo temperatura de 25 °C y 65% de humedad relativa.
Cohesión (Shear):	≥ 8 horas	GB4851, pegado sobre placa de acero, colgando un peso de 1 Kg., bajo temperatura de 25 °C y 65% de humedad relativa

Símbolo de identificación de resina plástica base conforme a la norma mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. **Se sugiere hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.**