

# HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	<b>VINIL HOLOGRÁFICO SPARK PLATA, SPARK ORO, SPARK FUCSIA, SPARK ROJO, SPARK AZUL, SPARK VERDE, CRYSTAL PLATA, CRYSTAL ORO, CRYSTAL FUCSIA, CRYSTAL ROJO, CRYSTAL VERDE, ARCOIRIS</b>
CLAVE:	<b>ZD2VHOSPAC, ZD2VHOSOAC, ZD2VHOSFAC, ZD2VHOSRAC, ZD2VHOSAAC, ZD2VHOSVAC, ZD2VHOCAPAC, ZD2VHOCOAC, ZD2VHOCFAC, ZD2VHOCRAC, ZD2VHOCVAC, ZD2VHORBAC</b>
Descripción:	Películas de poliéster holográfico. Con adhesivo base solvente sensible a la presión y con respaldo de papel. 12 diseños.
Usos:	Promocionales, ideal para calcomanías o stickers, laminados decorativos, para punto de venta, etc. Durabilidad 12 a 36 meses en interiores y 12 meses en exteriores.
Sistema de Impresión:	No es imprimible. El material está diseñado para corte.

## MATERIAL CARA

Tipo:	Película de Poliéster ( <i>PET</i> )
Color:	Varios.
Acabado:	Brillante
Espesor:	1.97 mil.pulg. (50 micras) +/- 0.2 mil.pulg. (5 micras)

## RESPALDO

Tipo:	Papel polietinado ambas caras.
Espesor:	5.91 mil.pulg. (150 micras) +/- 0.39 mil.pulg. (10 micras)
Gramaje:	140 g/m <sup>2</sup> +/- 5 g/m <sup>2</sup>
Release:	15 gf/pulgada hasta 45 gf/pulgada

## ADHESIVO

Tipo:	Acrílico Permanente.
Espesor:	0.83 mil.pulg. (21 micras) +/- 0.08 mil.pulg. (2 micras)
Temp. Mín. Aplicación	+10 °C hasta +50 °C
Temp. De servicio	-20 °C hasta +80 °C
Tack	No.#5

## MÉTODO DE PRUEBA

Adhesión final (Peel):	0.8 hasta 1.6 Kgf/pulgada (7.85 Newton/pulgada hasta 15.69 Newton/pulgada)
------------------------	--

Cohesión (Shear):	≥ 8 horas
-------------------	-----------

GB2792, pegado sobre placa de acero, a 180°, bajo temperatura de 25 °C y 65% de humedad relativa.

GB4852, a 20 minutos bajo temperatura de 25 °C y 65% de humedad relativa  
GB2792, pegado sobre placa de acero, a 180°, con tiempo de reposo de 20 minutos, bajo temperatura de 25 °C y 65% de humedad relativa.

GB4851, pegado sobre placa de acero, colgando un peso de 1 Kg., bajo temperatura de 25 °C y 65% de humedad relativa

**Simbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2014.**



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. **Se sugiere hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.**